

# EJ CANVAS COTONE LUCIDO

Cod. EJ-CVSCOTL

Nota Tecnica



## DESCRIZIONE

Canvas in cotone lucido da 340 gr/mq. Resistente all'acqua e agli UV, può essere stampato con inchiostri base solvente, eco-solvente, Latex ed UV.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA DEL TESSUTO	
<b>Composizione</b>	100% cotone
<b>Peso totale</b>	340 gr/m <sup>2</sup> (± 20 gr/m <sup>2</sup> )
<b>Spessore totale</b>	500 micron (± 20 micron)
<b>Resistenza alla rottura DIN EN ISO 2060</b>	n.a.
<b>Tipo di trama</b>	18-S (yarn count)
<b>Resistenza alla trazione DIN 53354</b>	Ordito: 540 / Trama: 415
<b>Resistenza allo strappo DIN 53356</b>	Ordito: 115 / Trama: 102
INFORMAZIONI SUL COATING	
<b>Coating: peso residuo secco</b>	75 gr/mq <sup>2</sup>
<b>Finitura della superficie di stampa</b>	Lucida
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Lucentezza</b>	7,5÷8,5 (Gardner 60)
<b>Opacità (coprenza)</b>	72-78%

## APPLICAZIONI

Ideale soprattutto per applicazioni interne: fine art, pop-up, display, cartelloni ed insegne luminose per pubblicità. EJ CANVAS COTONE LUCIDO può essere utilizzato anche per applicazioni esterne che non superino i 12 mesi.

## STAMPA

**Stampa digitale:** stampa laser, fotocopiatrice, plotter con inchiostri a solvente, eco-solvente, UV e Latex.

**Serigrafia:** inchiostri a solvente, UV ed inchiostri base acqua.

Data la vasta gamma di produttori di inchiostro UV e di macchine per la stampa digitale, si consiglia di eseguire i test necessari prima di procedere con la stampa.

## STOCCAGGIO

24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22°C (min. 12°C, max 32°C) e umidità relativa di 45-65%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole; il non rispetto di tali precauzioni potrebbe danneggiare il coating.

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.*

Data: Giugno 2010



**IMAS GRAFICA S.r.l.**

Sede e Deposito Centrale: Via Briconno, 10 Loc. Mendosio – 20081 Abbiategrasso MI – Tel. 02.94.96.96.72 – Fax 02.94.96.62.25

[www.imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com) – e-mail: [info@imasgrafica.com](mailto:info@imasgrafica.com)