

# Termo Trasferibili

EASYflex DiGit  
PLUS

nota tecnica

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film in PVC bianco coprente stampabile con inchiostri Eco/Light-solvent. Adatto per il trasferimento su tessuti "difficili" quali giacche a vento, K-Way, pelle, nylon, borse sportive, ombrelli.

**Spessore:** 120  $\mu$

## TESSUTI COMPATIBILI

Poliammide, nylon e tessuti trattati con colorazione non sublimatica.

## CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

**EASYflex DiGit Plus** è indicato per l'uso su molti tessuti naturali e sintetici resistenti al calore. A causa delle possibili variazioni nei tessuti e nelle condizioni di trasferimento, prima di intraprendere il ciclo produttivo gli utilizzatori devono sempre controllare la compatibilità del film transfer con i tessuti specifici e le proprietà di ancoraggio e di resistenza al lavaggio. Tessuti che possono sembrare simili, ma provenienti da differenti lotti di produzione, possono alterare la resistenza ai lavaggi.

**In caso di tessuto trattati, effettuare un test preventivo di trasferimento e lavaggio.**

1. Stampare al **positivo** ed intagliare il materiale
2. Lasciare asciugare la stampa almeno 12 ore prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire
3. Spellicolare il materiale in eccesso
4. Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando un Application Tape in carta
5. Scaldare il tessuto per qualche secondo prima di procedere all'applicazione
6. Trasferire l'immagine sul tessuto con una pressa a caldo ad una temperatura di 165°C per 15 secondi esercitando una pressione bassa
7. Rimuovere lentamente l'Application Tape seguendo le istruzioni specifiche del prodotto

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Dopo aver effettuato il trasferimento a caldo si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.

**Temperatura di lavaggio:** lavare a rovescio ad una temperatura di 30°C Max., non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

**Lavaggio a secco:** le stampe non resistono al lavaggio a secco ed i capi dovranno essere etichettati di conseguenza

**Asciugatrice:** sconsigliata

**Stiratura:** al rovescio

**Stoccaggio:** conservare la bobina in posizione verticale in un ambiente asciutto per circa 1 anno, ad una temperatura di 15-25°C e al riparo dalla luce

## RACCOMANDAZIONI

I termotrasferibili da stampa sono prodotti molto delicati, maneggiare con cura e con mani pulite. Stoccare la bobina in un involucro di plastica per proteggerla dalla polvere.

**IMPORTANTE:** prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che **EASYflex DiGit Plus** sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzione.

Ottobre 2010

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.*