

## EUROJET LOWES White Gloss per superfici con bassa energia superficiale

Nota Tecnica



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Vinile adesivo monomero indicata per superfici a bassa energia superficiale come polietilene, polipropilene ecc. Consigliata per uso interno ed esterno. Ottimo punto di bianco, ampio gamut colore realizzabile.

### LINER

Carta Kraft patinata monosiliconata bianca da 120 g/m<sup>2</sup>.

### FRONTALE

PVC calandrato monomero da 100 micron.

### FINITURA FRONTALE

Bianco Lucido.

### ADESIVO

Acrilico modificato, trasparente low energy a solvente, attivabile a pressione.

### DATI TECNICI (valori medi)

<b>SPESSORE (frontale ed adesivo) (PSTC 133)</b>	130 micron
<b>PEEL 180° (PSTC 101 20')</b>	>22 <b>N/''</b>
<b>LOOP TACK (PSTC 16)</b>	>3 <b>N/cm</b>
<b>CARICO DI ROTTURA (AFERA 5004)</b>	>30 <b>N/cm</b>
<b>ALLUNGAMENTO (AFERA 5004)</b>	>250%
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	10°C – 40°C
<b>TEMPERATURA DI SERVIZIO</b>	-20°C – 50°C
<b>DURATA IN ESTERNO</b>	2 anni

### STAMPA E LAMINAZIONE

Assicurarsi sempre che l'inchiostro di stampa sia ben asciutto. La non completa asciugatura della stampa può creare problemi durante e dopo la sovralaminazione, l'arrotolamento, l'applicazione.

### COMPATIBILITA' INCHIOSTRI

Testato su stampanti ecosolvente, solvente ed UV curabile, Mimaki, Seiko, Mutoh, Roland, Durst e Nur, HP 9000 e Latex HP.

### APPLICAZIONI

Decorazioni di packaging, contenitori in polietilene e polipropilene, tutte le superfici "difficili".

*Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.*

Aggiornamento: Aprile 2011



**IMAS GRAFICA S.r.l.**

Sede e Deposito Centrale: Via Briconno, 10 Loc. Mendosio – 20081 Abbiategrasso MI – Tel. 02.94.96.96.72 – Fax 02.94.96.62.25

[www.imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com) – e-mail: [info@imasgrafica.com](mailto:info@imasgrafica.com)