

Termo Trasferibili

ALLMARK 2

nota tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film termotrasferibile in poliuretano opaco.

Spessore: 50-60 μ

Supporto: Poliestere trasparente autoadesivo

TESSUTI COMPATIBILI

Nylon, cotone, poliestere, acrilico e fibre similari.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

A causa delle possibili variazioni nei tessuti e nelle condizioni di trasferimento, prima di intraprendere un ciclo produttivo gli utilizzatori devono sempre controllare la compatibilità del film transfer con i tessuti specifici e le proprietà di ancoraggio e di resistenza al lavaggio. Tessuti che possono sembrare simili, ma provenienti da lotti di produzione differenti, possono alterare la resistenza ai lavaggi.

- 1) Intagliare il materiale a rovescio e spellicolarlo
- 2) Trasferire ad una temperatura di 130-150°C per 15-20 secondi esercitando una pressione media
- 3) Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente la carta di supporto

RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti. Dopo aver effettuato il trasferimento a caldo si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.

Temperatura di lavaggio: lavare il capo a rovescio ad una temperatura di 40°C, non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Asciugatrici o cicli lava/asciuga: no

Lavaggio a secco: le stampe non resistono al lavaggio a secco ed i capi dovranno essere etichettati di conseguenza

Stiratura: a rovescio

Stoccaggio: conservare la bobina in posizione verticale in un ambiente asciutto per circa 1 anno, ad una temperatura di 15-30°C ed al riparo dalla luce

RACCOMANDAZIONI

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica sono basate sulle conoscenze del momento e ritenute accurate.

IMPORTANTE: prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che Allmark 2 sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzione.

Aprile 2012

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.



IMAS GRAFICA srl Via Brisconno, 10 Loc Mendosio 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. 02.94.96.96.72 Fax 02.94.96.62.25

www.imasgrafica.com email info@imasgrafica.com