

Termo Trasferibili

**EASY flex DiGit
Soft New**

nota tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film in PVC bianco opaco per la stampa ink-jet a solvente, Eco-solvente e a trasferimento termico. Materiale molto morbido ed alta resa cromatica.

Spessore: 110 ± 5% μ

TESSUTI COMPATIBILI

Cotone, poliestere ed acrilico. Ideale per applicazioni su tessuti, indumenti sportivi o da lavoro, borse etc.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Easy flex DiGit Soft New è indicato per l'uso su molti tessuti naturali e sintetici resistenti al calore. A causa delle possibili variazioni nei tessuti e nelle condizioni di trasferimento, prima di intraprendere il ciclo produttivo gli utilizzatori devono sempre controllare la compatibilità del film transfer con i tessuti specifici e le proprietà di ancoraggio e di resistenza al lavaggio. Tessuti che possono sembrare simili, ma provenienti da differenti lotti di produzione, possono alterare la resistenza ai lavaggi.

1. Stampare ed intagliare il materiale
2. Lasciare asciugare la stampa almeno 12 ore prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire
3. Spellicolare il materiale in eccesso
4. Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando TTP Transfer Tape
5. Trasferire l'immagine sul tessuto con una pressa a caldo seguendo le istruzioni specifiche indicate nella seguente tabella
6. Lasciare raffreddare e rimuovere lentamente TTP Transfer Tape

Tipo di Tessuto	Temperatura	Tempo	Pressione
Cotone	160-170°C	20-25 sec	Media
Cotone/Poliestere	160-170°C	20-25 sec	Media
Poliestere/Acrilico	150-165°C	15-20 sec	Media/Bassa
Poliestere	150-160°C	15-20 sec	Media/Bassa

Attenzione: Le condizioni di applicazione sono indicative e sono da regolare in funzione del tessuto e del tipo di pressa a caldo utilizzata.

RESISTENZA AI LAVAGGI

Rispettare sempre le indicazioni di lavaggio riportate sulle etichette degli indumenti e, se differenti dalle proprietà di resistenza del transfer, si dovrà procedere a ri-etichettare il capo di conseguenza. Dopo aver effettuato il trasferimento a caldo si consiglia di aspettare 24 ore prima di lavare il capo.

Temperatura di lavaggio: lavare a mano o in lavatrice a capo rovescio ad una temperatura massima di 40°C, non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi.

Lavaggio a secco: le stampe non resistono al lavaggio a secco ed i capi dovranno essere etichettati di conseguenza.

Stiratura: al rovescio, evitare il contatto diretto del prodotto con la piastra del ferro da stiro.

Stoccaggio: conservare la bobina nel suo involucro ed in posizione verticale in ambiente asciutto per circa 1 anno, ad una temperatura di 15-25°C e al riparo dalla luce.



Termo Trasferibili

**EASY flex DiGit
Soft New**

nota tecnica

RACCOMANDAZIONI

I termotrasferibili da stampa sono prodotti molto delicati, maneggiare con cura e con mani pulite. La resistenza dei lavaggi è stata testata su inchiostri originali, l'uso di inchiostri compatibili può alterare i risultati di solidità.

IMPORTANTE: Prima di intraprendere un ciclo produttivo controllare sempre che Easyflex Digit Soft New sia compatibile con i tessuti specifici e che le proprietà di resistenza siano accettabili. È quindi impossibile dare garanzie in tutti i casi ed è necessario eseguire test sui singoli indumenti e lotti di produzione.

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Data di pubblicazione: Ottobre 2011



IMAS GRAFICA srl Via Brisco, 10 Loc Mendosio 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02.94.96.96.72 Fax 02.94.96.62.25
www.imasgrafica.com email info@imasgrafica.com